

ТЕКАФЛЕКС PU – 40



Однокомпонентный полиуретановый герметик

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Имеет отличную адгезия к большинству строительных материалов и металлов – бетон, кирпич, древесина, алюминий, железо, нержавеющая сталь, медь и различные виды пластиков, быстро отверждается, имеет хорошие механические свойства, не стекает с вертикальных швов, имеет высокую прочность, легко окрашивается, не коррозионный, имеет хорошую устойчивость к ультрафиолету.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Деформационные швы в строительстве
- Уплотнение и склеивание строительных материалов и металла
- Для соединения оконных рам, легких строительных материалов, кровельных материалов, напольной плитки. Для уплотнения швов вакуумных систем, сетей сжатого воздуха, контейнеров, цистерн, резервуаров, алюминиевых конструкций, канализационных систем, деформационные швы в промышленных полах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свежая масса

Основа полиуретан

Вид - паста

Механизм отверждения - атмосферная влага

Удельный вес - $1320 \pm 20 \text{ кг/м}^3$

Время образования пленки 23°C/50% отн. влаж - 50 минут

Скорость отверждения 23°C/50% отн. влаж - 2-3 мм/день

Диапазон рабочих температур +5°C до +35°C

Отвердевшая масса

Твердость по Шору А А ISO 868 - 40 ± 5 ед.

Изменение объема SIST ISO 10563 < 10%

Прочность на разрыв SIST EN 28339 - 0,40 - 0,60 МПа

Модуль Е SIST EN 28339 > 0,40 МПа

Растяжение при разрыве SIST EN 28339 300 - 400%

Прочность на разрыв ISO 37 rod 1 1,05 - 1,25 МПа

Растяжение при разрыве ISO 37 rod 1 300 - 350%

Термостойкость -40°C до +80° С

Устойчив к различным климатическим условиям, дождю, снегу, экстремальным температурам

Химически устойчив

Устойчив к ультрафиолету

Не вызывает коррозии

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:

Поверхность шва должна быть прочной, без пыли и жира.

Устраните все поврежденные и отступающие частицы.

Чтобы шов выглядел аккуратно, оклейте его края самоклеящейся лентой.

УПАКОВКА

Ламинированные пакеты, 600 мл

ХРАНЕНИЕ

Минимально 12 месяцев в сухом, холодном помещении при температуре ниже 25°C, в оригинально закрытой упаковке.